
I UNISUN M



Module monocristallin : mise en série sur la face avant des cellules



10% de la surface est masquée en face avant par les connexions électriques

Ex. panneau utilisant des cellules $125 \times 125 \text{ mm}$

intensité (Imp)	2,5-2,8 A
tension (Vmp)	0,5-0,52 V
contact électrique	face avant
rendement cellule	20,5%
nombre de cellules pour application charge de batterie	36 cellules (36 × 0,5 V) = 18 V

compacité panneau ++

économie à l'achat ++

I UNISUN BC



Module back contact : mise en série au dos des cellules




aucune zone masquée en face avant

Ex. panneau utilisant des cellules $125 \times 125 \text{ mm}$

ntensité (Imp)	3,2-3,3 A
ension (Vmp)	0,56-0,57 V
contact électrique	face arrière
rendement cellule	23-24%

compacité panneau +++
économie à l'achat ++

STRUCTURE HAUTE QUALITÉ



1. verre trempé 3,2 mm, haute transmissibilité (faible teneur en fer)

- 2. résine EVA, 0,45mm
- 3. cellules haut rendement
- 4. résine EVA, 0,45mm
- 5. support (aluminium anodisé)

■ CONNECTIQUE RAPIDE



■ ANTI HOT-SPOT





Protection contre les Hot-spots et surtensions

Panneaux solaires rigides UNISUN M & BC

COMPACT & PERFORMANT

UNISUN est la gamme de panneaux monocristallins haute performance pour les applications de loisirs (nautisme et camping-car), les sites isolés ou la signalisation.

Leur structure multi-couche garantit des rendements exceptionnels, même par très faible ensoleillement.

L'épaisseur de leur cadre aluminium (35 ou 40 mm) permet une meilleure dissipation thermique et donc plus de puissance.

En surface, leur verre trempé haute transmissibilité et leur cadre en aluminium anodisé les préservent des attaques extérieures (chocs, oxydation, corrosion)

Modulables pour plus de puissance, leur mise en série ou en parallèle est facilitée grâce à leurs connectiques solaires rapides.

La gamme UNISUN est disponible en version cellules monocristallines standards et cellules monocristallines back contact. UNISUN Back Contact (contact électrique à l'arrière) dispose de toute la surface cellule pour capter l'énergie lumineuse.

À puissance égale, grâce à leur rendement plus important (rapport puissance/surface), les panneaux back contact offrent l'avantage d'être plus compacts et donc idéals pour les applications dont l'encombrement et le poids sont des critères de choix.

Pour plus d'esthétisme et de sobriété, les panneaux UNISUN monocristallins standards à partir de 50W, sont dotés du design premium «Black Backsheet» (fond noir).




Qualité garantie par Uniteck Fabriqué en R.P.C.

EN61215 et EN61730



G









performance sous faible ensoleillement



I EXPLICATION PRODUCTION SOLAIRE

Courbe intensité/tension (ex. panneau 150W/m²) en fonction du rayonnement solaire en m²




Exemple panneau 150 W

• à Lille : hiver = 200 W/m² été = 700 W/m² • à Marseille : hiver = 500 W/m² été = 850 W/m²

Un panneau solaire produira avec un ensoleillement hiver à Marseille (=500W/m²) soit 50% de sa puissance.

Répartition de la production solaire journalière en France



La production solaire possède une courbe gaussienne (en cloche). En hiver (décembre / février) 80% de la production se répartit entre 11h-15h contre 50-60% en été dont la durée d'ensoleillement est plus étendue.

Coefficient de prodution solaire moyen en France


	Lille	Bordeaux	Marseille
janvier	x 0,7 - 1	x 1 - 1,5	x 1,5 - 2
février	x 1 - 1,5	x 1,5 - 2,5	x 2 - 3
mars	x 2 - 2,5	x 3 - 3,5	x 3 - 4
avril	x 3 - 3,5	x 3,5 - 4	x 4 - 5
mai	x 3 - 4	x 4 - 5	x 4,5 - 6
juin	× 4 - 4,5	× 4 - 6	× 5 - 6,5
juillet	× 4 - 4,5	× 4 - 6	× 5 - 7
août	x 3,5 - 4	x 4 - 5	x 4,5 - 6
septembre	x 2,5 - 3	x 3,5 - 4	x 4 - 4,5
octobre	x 1,5 - 2	x 2 - 2,5	x 2,5 - 3
novembre	x 0,7 - 1	x 1 - 1,5	x 1,5 - 2,5
décembre	x 0,5 - 0,7	x 0,8 - 1,5	x 1,5 - 2

En juillet un panneau à Marseille va produire 5 à 7 fois sa puissance soit pour un panneau 100W = 500 à 700Wh/j.


Panneaux solaires rigides UNISUN M & BC

I COMBINAISONS ÉVOLUTIVES

Connexion en parallèle : pour plus de puissance W




Connexion en série : pour vos batteries 24 V



	20 W	40 W	100 W	150 W	300 W
UNISUN 20.12M	×1	×2	_	_	_
UNISUN 50.12M	_	-	×2	×3	_
UNISUN 150.12M	_	-	_	_	×2
UNICONNECT 1.6	×1	×1	×1	×1	×1
Kit connecteurs parallèle	_	2 pan.	2 pan.	3 pan.	2 pan.

ENTRAXES PANNEAUX ADAPTÉS AUX SUPPORTS UNITECK



diam. oblong : 14 x 9 mm (sauf UNISUN 5.12M ø 5mm)

		UNISUN	UNISUN	UNISUN	UNISUN	UNISUN	UNISUN	
		5.12 M	10.12 M	10.24 M	20.12 M	20.24 M	30.12 M	
Performance él	lectrique	Ref 0491	Ref 0798	Ref 1436	Ref 0071	Ref 0804	Ref 0842	
Puissance max		5 W	10 W	10 W	20 W	20 W	30 W	
Tolérance de p	, ,	0/+3 %	0/+3 %	0/+3 %	0/+3 %	0/+3 %	0/+3 %	
Charge batteri		12 V	12 V	24 V	12 V	24 V	12 V	
Technologie		mono	mono	mono	mono	mono	mono	
	sance max. (Vmp)*	19,4 V	17,6 V	35,2 V	17,8 V	35,2 V	17,8 V	
-	ssance max. (Imp)*	0,26 A	0,57 A	0,29 A	1,12 A	0,57 A	1,69 A	
Tension à vide		22,9 V	21,77 V	43,54 V	22,3 V	43,54 V	22,3 V	
	ourt-circuit (lcc/lsc)*	0,27 A	0,65 A	0,33 A	1,21 A	0,65 A	1,82 A	
Efficacité des d	cellules	20,60%	18,4%	18,4%	20,60%	20,60%	20,60%	
Efficacité des modules*		7,56%	11,52%	11,52%	12,65%	12,65%	11,86%	
Charge batterie								
Batterie 12V	avec régulateur PWM	0,23 A	0,46 A	n.a.	0,90 A	n.a.	1,35 A	
5 60.	avec régulateur MPPT	0,33 A	0,65 A	0,65 A	1,30 A	1,30 A	1,96 A	
Batterie 24V	avec régulateur PWM	n.a.	n.a.	0,23 A	n.a.	0,46 A	n.a.	
	avec régulateur MPPT	n.a.	n.a.	0,33 A	n.a.	0,65 A	n.a.	
Comportement	t en température							
Température d	le fonctionnement	-40/+85°C	-40/+85°C	-40/+85°C	-40/+85°C	-40/+85°C	-40/+85°C	
NOCT / TUC**		45 ±2°C	45 ±2°C	45 ±2°C	45 ±2°C	45 ±2°C	45 ±2°C	
Coefficient de	Pm	-0,43%/°C	-0,48 %/°C	-0,48 %/°C	-0,48%/°C	-0,48%/°C	-0,43%/°C	
température	Voc	-0,34%/°C	-0,34 %/°C	-0,34 %/°C	-0,34%/°C	-0,34%/°C	-0,34%/°C	
Cawa aké silaki awa	Icc	0,05%/°C	0,037 %/°C	0,037 %/°C	0,037%/°C	0,037%/°C	0,05%/°C	
Cadra alu ana	•						0:::	
Cadre alu anoc		oui	oui	oui	oui	oui	oui	
3	pack sheet (fond noir)	oui 15.4 × 10.5	non	non	non	oui	oui	
Entraxe de fixation (mm)	n°1 - L x H	154 × 195	120 x 260	120 x 260 183 x 260	120 x 260	120 x 260	200 x 500	
. ,	n°2- L x H	-	183 x 260		420 x 260	420 x 260	-	
	e (avec connectiques)	-	-	-	- F10×210×2F	-	210,400,425	
Dimensions du	` '	216×306×18	310×280×35	310×280×35	510×310×35	660×310×35	310×680×35	
Poids du modu		0,8 kg	1,3 kg	1,3 kg	2 kg	2 kg	3,1 kg	
•		F ans	E ans	E ans	E ans	E ans	F ans	
Durée		5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	

10

^{*}Suivant conditions de test standardisées (STC) : ensoleillement de 1 000 W/m², AM 1.5, température des cellules 25°C.

** Nominal operating cell temperature / température d'utilisation des cellules : ensoleillement de 800 W/m², avec une température ambiante de 25°C et un vent de 1 m/s.

***Selon conditions NMOT- Nominal Module Operating Temperature - Température nominale de fonctionnement du module (=condition de test en situation réelle) : ensoleilllement de 800W/m², température ambiante de 20°C, vitesse de vent 1 m/s.

Panneaux solaires rigides UNISUN M & BC

		UNISUN	UNISUN	UNISUN	UNISUN	UNISUN	UNISUN	UNISUN	UNISUN	UNISUN	UNISUN	UNISUN	UNISUN	UNISUN	UNISUN
		50.12 M Ref 0088	60.12 BC Ref 1238	50.24 M Ref 1870	80.12 M Ref 0095	100.12 M Ref 0446	120.12 BC Ref 1245	100.24 M Ref 1443	150.12 M Ref 0453	165.12 BC Ref 1528	150.24 M Ref 1887	200.12 BC Ref 3324	200.24 M Ref 1337	300.12 M Ref 2013	400.24 M Ref 5052
Performance é	lectrique	Kei 0088	Rei 1236	Kei 1870	Kei 0033	Rei 0440	Rei 1245	Net 1443	Kei 0433	Rei 1320	Rei 1007	Rei 3324	Kel 1557	Rei 2013	Kei 3032
Puissance ma	x. (Pm)*	50 W	55 W	50 W	80 W	100 W	120 W	100 W	150 W	165 W	150 W	200 W	200 W	300 W	400 W
Tolérance de	ouissance*	0/+3 %	0/+3 %	0/+3 %	0/+3 %	0/+3 %	0/+3 %	0/+3 %	0/+3 %	0/+3 %	0/+3 %	0/+3 %	0/+3 %	+/-3 %	+/-3 %
Charge batter	ie	12 V	12 V	24 V	12 V	12 V	12 V	24 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12/24 V	12 V	12/24 V
Technologie		mono	back contact	mono	mono	mono	back contact	mono	mono	back contact	mono	back contact	mono	mono	mono
-	sance max. (Vmp)*	17,8 V	18,6 V	36.6 V	17,8 V	17,8 V	19,8 V	36,6 V	17,8 V	27,9 V	38,9 V	34 V	35,6 V	30,5 V	41,8 V
•	ssance max. (Imp)*	2,81 A	2,96 A	1,4 A	4,49 A	5,62 A	6,06 A	2,81 A	8, 43 A	5,38 A	3,99 A	6,24 A	5,62 A	9,82 A	9,34 A
Tension à vide		22,3 V 3,03 A	21,8 V	42,7 V 1,5 A	22,3 V 4,85 A	22,3 V 6,07 A	23,3 V 6,42 A	42,7 V 3,04 A	21,3 V 9,10 A	33,5 V 5,81 A	45,9 V 4,22 A	40,0 V 5,88 A	42,7 V 6,07 A	35,5 V 11,1 A	48,9 V 9,8 A
Efficacité des	ourt-circuit (lcc/lsc)*	20,60%	3,13 A 23,80%	20,60%	20,60%	20,60%	24,40%	20,60%	20,60%	24,4%	20,60%	23,80%	20,60%	20,20%	22,70%
Efficacité des		14,20%	18,18%	14,20%	15,15%	17.32%	20,78%	15,15%	16,58%	20,54%	16,58%	20,43%	15,80%	19,60%	20,47%
Charge batteri Batterie 12V	e maximum*** avec régulateur PWM	2,25 A	2,50 A	n.a.	3,88 A	4,86 A	n.a.	n.a.	7,28 A	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	avec régulateur MPPT	3,26 A	3,59 A	3,26 A	5,22 A	6,52 A	7,17 A	6,52 A	9,78 A	10,76 A	9,78 A	13,04 A	13,04 A	19,57 A	26,10 A
Batterie 24V	avec régulateur PWM	n.a.	n.a.	1,20 A	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,60 A	n.a.	4,86 A	n.a.	7,84 A
Comportemen	avec régulateur MPPT t en température	n.a.	n.a.	1,63 A	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,89 A	n.a.	6,52 A	n.a.	13,04 A
	de fonctionnement	-40/+85°C	-40/+85°C	-40/+85°C	-40/+85°C	-40/+85°C	-40/+85°C	-40/+85°C	-40/+85°C	-40/+85°C	-40/+85°C	-40/+85°C	-40/+85°C	-40/+85°C	-40/+85°C
NOCT / TUC**		45 ±2°C	45 ±2°C	45 ±2°C	45 ±2°C	45 ±2°C	45 ±2°C	45 ±2°C	45 ±2°C	45 ±2°C	45 ±2°C	45 ±2°C	45 ±2°C	45 ±2°C	45 ±2°C
Coefficient de		-0,43%/°C	-0,3%/°C	-0,43%/°C	-0,43%/°C	-0,43%/°C	-0,3%/°C	-0,43%/°C	-0,48%/°C	-0,3%/°C	-0,43%/°C	-0,3%/°C	-0,43%/°C	-0,43%/°C	-0,48%/°C
température	Voc	-0,34%/°C	-0,28%/°C	-0,34%/°C	-0,34%/°C	-0,28%/°C	-0,28%/°C	-0,34%/°C	-0,34%/°C	-0,28%/°C	-0,34%/°C	-0,28%/°C	-0,34%/°C	-0,34%/°C	-0,34%/°C
Caractéristique	lcc es mécaniques	0,05%/°C	0,05%/°C	0,05%/°C	0,05%/°C	0,05%/°C	0,05%/°C	0,05%/°C	0,037%/°C	0,05%/°C	0,05%/°C	0,05%/°C	0,05%/°C	0,05%/°C	0,037%/°C
Cadre alu ano	•	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
	pack sheet (fond noir)	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Entraxe de	n°1 - L x H	120 x 500	120 x 500	120 x 500	127 x 500	127 x 500	127 x 500	127 x 500	600 x 635	600 x 626	600 x 626	600 x 626	800 x 768	720 x 950	720 x 1094
fixation (mm)	n°2- L x H	420 x 500	420 x 500	420 x 500	860 x 500	710 x 500	860 x 500	860 x 500	1100 x 635	1100 x 626	1100 x 626	1100 x 626	1300 x 768	1220 x 950	1220 x 1094
Longueur câh		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Longueur câble (avec connectiques) Dimensions du module (mm)		640×550×35	550×550×35	660×550×35	960×550×35	1050×550×35	1050×550×35	1200×550×35	1340×675×35	1190×675×35	1500×675×35	1450×675×40	1580×808×40	1500×990×40	1680×1134×40
Poids du mod	ule	4,1 kg	3,8 kg	4,1 kg	6,3 kg	7,0 kg	7,0 kg	7,5 kg	9,8 kg	9,3 kg	10,8 kg	12,9 kg	13,6 kg	15,5 kg	17,0 kg
Durée		5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans

12

^{*}Suivant conditions de test standardisées (STC): ensoleillement de 1 000 W/m², AM 1.5, température des cellules 25°C.

** Nominal operating cell temperature / température d'utilisation des cellules: ensoleillement de 800 W/m², avec une température ambiante de 25°C et un vent de 1 m/s.

***Selon conditions NMOT- Nominal Module Operating Temperature - Température nominale de fonctionnement du module (=condition de test en situation réelle): ensoleillement de 800W/m², température ambiante de 20°C, vitesse de vent 1 m/s.